



**Reinigungs- und Pflegeanleitung  
für die Bodenbeläge:  
„PANDOMO® FLOOR“, PANDOMO® „FLOORPLUS“ und „PANDOMO® LOFT“  
MIT DMC DISPERSIONSEINPFLEGE**

## **1.0 Vorbeugende Maßnahmen**

Ein Großteil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

## **2.0 Regelmäßige Reinigung und Pflege**

### **2.1.1 Unterhaltspflege**

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege wird eine Wischlösung mit 50 ml PANDOMO® Wischpflege auf 10 Ltr. klarem Wasser hergestellt.

In dieser Lösung einen Wischmop aus Baumwollfasern auswaschen, auswringen und den Boden anschließend nebelfeucht wischen. Zeitweise die aufgenommenen Schmutzpartikel aus dem Mop im Wischwasser herauswaschen. Bei erhöhtem Verschmutzungsgrad ist die Wischlösung entsprechend zu erneuern.

Die Flächen anschließend **nicht** mit klarem Wasser nachwaschen, sondern mit einem trockenen Wischmop, Wiesel oder weißen Pad nachpolieren. Regelmäßiges Polieren mit einem weißen Pad und einer Eintellermaschine erhöht die Pflegefilmstrapazierfähigkeit.

PANDOMO® Wischpflege pflegt den Boden bei jeder Reinigung mit natürlichen Wachsen und verleiht einen seidenmatten Oberflächencharakter.

### **2.1.2 Intervall-Unterhaltspflege**

In regelmäßigen Abständen wird eine Wechsel-Reinigung mit PANDOMO® BC Grundreiniger (1:50 verdünnt mit Wasser) empfohlen, um festsitzende Schmutzablagerungen der Patinaschicht zu entfernen.

Im Intervall sollte die Fläche 5 x wie im Punkt 2.1.1 beschrieben mit PANDOMO® WP (1:20 v. m. W.) und in Folge 1x mit PANDOMO® BC (1:50 v. m. W.) gereinigt werden.

## **2.2 Zwischen/Intensivreinigung**

Fettflecken, Absatzstriche und festsitzende Verschmutzungen mit 1:20 mit Wasser verdünntem PANDOMO® BC Grundreiniger und einem kratzfreien weißen Pad beseitigen.

Bei besonders porigen PANDOMO®-Flächen wird die Verwendung eines Mikrofaserwischbezuges und der Wischpflege empfohlen.

Aufgrund der schleifenden Wirkung des Bezuges ist dieser Vorgang nur gelegentlich durchzuführen.

## **Reinigungs- und Pflegeanleitung für Bodenbeläge „PANDOMO® FLOOR“, PANDOMO® FLOORPLUS“ und „PANDOMO® LOFT“**

- Blatt 2 -

Die angelösten Verschmutzungen mit einem Wischmop aufnehmen und anschließend die Fläche wie in 2.1 beschrieben nachwaschen.

### **3.0 Beseitigung hartnäckiger Flecken und kleine Reparaturen**

Beschädigungen durch tiefe Kratzer, Brandflecken, oder Verfärbungen, die durch eingedrungene Chemikalien entstanden sind, lassen sich nicht immer rückstandslos entfernen. Im Regelfall die betroffenen Stellen mit feinem Schleifpapier, - Vlies, oder Pad (120- 150er Korn) in kreisender Bewegung anschleifen bis die Kratzer/Flecken verschwinden. Die Verwendung von SCHLEIFFIX- Fließ (Fa. FESTO) ist dabei besonders empfehlenswert.

PANDOMO® SL Steinöl auf einem weichen Tuch geben und damit die schadhafte Stelle nachbehandeln. Das Öl leicht einpolieren, auf „weiche“ Übergänge ist dabei zu achten. Nach 1 Stunde Trocknungszeit die Oberfläche noch einmal mit einem weißen Pad nachpolieren.

Behandelte Stellen erst nach Aushärtung des Öles (ca. 12 Std.) wieder betreten.

Nach 12 Std. Trocknungszeit erfolgt eine Nachbehandlung mit PANDOMO® DMC Dispersionseinpfege. Diese sollte dann nicht partiell, sondern immer nur auf zusammenhängenden Flächen angewandt werden.

### **4.0 Grundreinigung, Nachölen und Neueinpfege der Gesamtfläche**

Grobschmutz durch Kehren und Saugen entfernen.

PANDOMO® BC Grundreiniger im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnen.

Die Reinigungslösung mit weißem Pad nebelfeucht auf dem Boden verteilen und somit Schmutz und Pflegemittelrückstände lösen.

#### **Eine Pfützenbildung ist unter allen Umständen zu vermeiden.**

Bei größeren Flächen ist die Verwendung einer Tellermaschine mit Wasserabsaugung (Dr. Schutz CC–Hartbodenreinigungsgerät HR 1000 oder KÄRCHER Scheuersaugmaschine BR 400) zu empfehlen.

Abschließend mit klarem Wasser zur Entfernung verbliebener Rückstände nebelfeucht nachwischen.

Nach vollständiger Trocknung muss ein trockener Poliergang mit der Dreitellerschleifmaschine (TRIO, Fa. LÄGLER) mit 120er Körnung und anschließend eine vollflächige Nachbehandlung mit PANDOMO® Steinöl erfolgen.

Hierzu die Verarbeitungsrichtlinie von PANDOMO®-Steinöl berücksichtigen.

Bei sehr hellen Farbtönen ist eine Nachbehandlung mit PANDOMO® SL nicht erforderlich, wenn die gesamte Fläche farblich homogen erscheint.



## Reinigungs- und Pflegeanleitung für Bodenbeläge „PANDOMO® FLOOR“, PANDOMO® FLOORPLUS“ und „PANDOMO® LOFT“

- Blatt 3 -

Die Neueinpflege erfolgt mit PANDOMO® DMC Dispersions-Einpflege im zweifachen Auftrag.

Die Verarbeitung erfolgt mit einem Wischmop oder Wischwiesel mit einer Zwischentrocknungszeit von mind. einer Stunde nach Verarbeitungsrichtlinie

### **Wichtige Hinweise:**

- *Boden immer abschnittsweise bearbeiten.*
- *Reinigung nach Möglichkeit zu zweit durchführen, wobei die erste Person die Verunreinigungen löst und die zweite sofort die entstandene Schmutzlösung aufnimmt.*
- *Empfindliche Oberflächen (z. B. Möbel und Türen) nicht mit der Reinigungslösung benetzen.*
- *Metallflächen wie Übergangsschienen / Bewegungsfugen etc. innerhalb des Belages vor der Durchführung der Intensivreinigung abdecken bzw. abkleben.*
- *Die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden **nie** über längere Zeit nass belassen.*

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.